

TOOTEKIRJELDUS 455

16 17.11.2015

EKORA 12

sisevärv

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline poolmatt akrülaatdispersioonvärv sisetöödeks.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Toode omab õigust kanda Nordic Ecolabel luigemärki.

KASUTAMINE

Värv sobib seintele ja lagedele, nt korterites ja kontorites. Kerge pinnale kanda, moodustab tasase poolmati atraktiivse pinna.

EKORA 12 sobib puidule, betoonile, krohvile, pahtlile, tellisele ja erinevatele ehitusplaatidele. Sobib ka vanade alküüd- ja dispersioonvärvide ülevärvimiseks.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 40 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**Eelnevalt värvitud pinnad: 10-12 m²/lPahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 7-10 m²/lBetoon- ja krohvpinnad: 4-7 m²/l

Ca 1,3 g/ml

TIHEDUS**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-tolmukuiv

½ h

-ülevärvitav

1 h

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuvahendiga.

LÄIGE

Poolmatt.

VÄRVITONID

Baasvärvid 1 ja 3. Toonitavad sisevärvikaartide järgi.

Off-white T1327 (TC-8168)

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Värvitud pinna kulumiskindlus on väga hea.

Värvitud pind kestab pesu.

Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755

PAKENDID

Baas 1 ja 3: 9L, 18 L

Off-white T1327 (TC-8168): 18L

NCS-0501G78Y: 18L

KASUTAMINE**PINNA EELTÖÖTLUS**

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENZA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Eemalda kõik vanad liim- ja lubivärvikihid. Mitteveekindla pritspahtliga töödeldud laed tuleb kruntida lahustibaasilise kruntvärviga, nt FUTURA 3 nakkekrundiga. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga. Oksakohtade läbituleku vältimiseks krundi puitpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga. Krundi betoon-, krohv-pahteldatud, tellis- ehitusplaatpinnad EKORA 3 kruntvärviga.

VÄRVIMINE

Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega, kuid vedeldamine halvendab katvust. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsli, rulli või pihustiga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madalas õhuniiskuses ja temperatuuril +21C. Värvimine on lihtsam, kui tööruumis õhku niisutada ja temperatuuri alandada. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

PÄRAST VÄRVIMIST

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga kergelt pühkides. Pesuvahend ja mustus loputatakse puhta veega. Kasuta niisket lappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiiooni. Järgi puhastusvaheni kasutamise ja lahjendamise juhiseid.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
