

TOOTEKIRJELDUS 636

8 17.11.2015

FUTURA 40

MÖÖBLIVÄRV

VÄRVITÜÜP KASUTAMINE

Tiksotroopne uretaanalküüdvärv. Läige: poolläikiv.
FUTURA 40 sobib pinnavärviks puit- ja krunditud metallpindadele sise- ja välisinventarile.
Välgi tumedate toonide kasutamist välistingimustes.

TEHNILISED ANDMED

KUIVAINESISALDUS

Ca 53 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv

ÜHENDID

(LOÜ)

PRAKTILINE KULU

Ühekordselt siledal pinnal: 8-12 m²/l

TIHEDUS

Ca 1,3 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,

ÕHU SUHTELINE NIISKUS

50%

-tolmukuiv

4 h

-ülevärvitav

Järgmisel päeval.

Kuivamine aeglustub jahedas/niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) või pihustivärvimiseks TEKNOSOLV 9500

LÄIGE

Poolläikiv

VÄRVITÖONID

Värv kuulub TEKNOMIX-toonimissüsteemi.

PAKENDID

Baasvärv 1 ja 3: 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L.

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja määratud lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist.

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Värvitav pind peab olema puhas.
Pese varem värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega.
Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv.
Eemalda metallpindadelt rooste traatharjaga.
Matista kõvad ja läikivad pinnad lihvides ja eemalda lihvimistolm.
Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tislripahtliga. Lihvi pinnad ja eemalda lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Krundi metallpinnad FERREX korrosioonitõrjevärviga.
Krundi paljad puitpinnad, laastplaadid ja eelnevalt alküüd-, õli või happekõvenevate värvidega värvitud pinnad FUTURA 3 nakkekrundiga.

VÄRVIMINE

Värv on tiksotroopne ja tuleb enne kasutamist korralikult läbi segada.
Kanna pinnale pintsli, rulli või pihustiga.
Sobivad düüsisuurused on 0.011-0.013".
Pihustivärvimisel lahjenda värvi 5-15 mahu% TEKNOSOLV 9500-ga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Kanna pinnale vajadusel teine kiht järgmisel päeval.
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusesele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
