TEKNOS www.teknos.com

**TOOTEKIRJELDUS 1695**
6 18.01.2017

# FUTURA AQUA 20

**POOLMATT MÖÖBLIVÄRV**

| | |
|---|---|
| **VÄRVITÜÜP** | Vesialuseline uretaanalküüdpinnavärv sise- ja välisinventarile.<br>Läige: poolmatt.<br>Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.<br>Laevavarustuse heakskiit (moodul B)(2014/90EU) nr VTT-C-1185-15-16 värvisüsteemile FERREX AQUA PRIMER+FUTURA AQUA 20, FUTURA AQUA 40 või FUTURA AQUA 80 pinnavärv. |
| **KASUTAMINE** | FUTURA AQUA 20 sobib sisetingimustesse krunditud ja varem alküüdvärviga värvitud puidule, metallile ja ehitusplaatpindadele: ustele, aknaraamidele, kappidele, liistudele, laudisele, puitlagedele, ventilatsioonitorudele, trepivõredele, radiaatoritele ja torudele.<br>Välistingimustes sobib FUTURA AQUA 20 krunditud aknaraamidele, ustele, aiamööblile jne.<br>Sisetingimustes saab FUTURA AQUA 20 kasutada ka krohv- ja pahtelpindadel, mis on krunditud FUTURA AQUA 3 kruntvärviga, nt aknapaled ja -sillused ning eriotstarbelised seinapinnad, nt trepikäigud. |

| | |
|---|---|
| **TEHNILISED ANDMED** | |
| **KUIVAINESISALDUS** | Ca 40 mahu% |
| **LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)** | EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l. |
| **PRAKTILINE KULU** | 8-10 m2/l |
| **TIHEDUS** | Ca 1,3 g/ml |
| **KUIVAMISAEG +23C, ÕHU SUHTELINE NIISKUS 50%** | |
| **-tolmukuiv** | 1 h |
| **-ülevärvitav** | 14 h |
| **-läbikuiv** | 2-3 päeva.<br>Kuivamine aeglustub jaheda õhu käes/niiskes.<br>Toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse umbes 1 kuu pärast. |
| **LAHUSTI, VAHENDITE PESU** | Vesi. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist pesuaine ja sooja veega. |
| **LÄIGE** | Poolmatt |
| **VÄRVITOONID** | Baasvärvid 1 ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.<br>NCS S 0502-Y |

| | |
|---|---|
| **PAKENDID** | **Baasvärv 1 ja 3:** 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L<br>**NCS S 0502-Y:** 0,45L, 0,9L |
| **OHUTUSTEAVE** | Vt ohutuskaarti.<br>NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja määrdunud lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist. |

## KASUTAMINE

| | |
|---|---|
| **PINNA EELTÖÖTLUS** | Puhasta pinnad mustusest ja tolmust.<br>Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega.<br>Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm.<br>Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tisleripahtliga. |
| **KRUNTIMINE** | Puit-, puitkiud-, ehitusplaatpinnad ja galvaniseeritud metallpinnad krunditakse FUTURA 3 kruntvärviga.<br>Roostetanud teraspinnad, alumiinium- ja vaskpinnad krunditakse FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga. |
| **VÄRVIMINE** | Enne kasutamist segada korralikult läbi.<br>Värvi lahjendatakse vajadusel veega 5-15 mahu%.<br>Kanna pinnale üks või kaks korda lakipintsli, mohäärrulli, värvipadja või pihustiga. Siledate pindade värvimisel (nt sileuksed) tuleb rullijälgede tasandamiseks kasutada värvipatja või lakipintslit.<br>Õhuvaba pihusti düüsid: 0.011-0.013’’ |
| **VÄRVIMISTINGIMUSED** | Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10◦C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja/või +21◦C juures. Värvimist kergendab õhu niisutamine ja temperatuuri alandamine tööruumis.<br>Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist. |
| **LADUSTAMINE** | Ei tohi jäätuda. |

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie kodulehekülgelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.