

VÄRVIÜÜP

Vesialuseline täismatt alküüdi põhine nakkekruntvärv. Puit- ja galvaniseeritud pindadele sisetingsimustes, samuti puitpindadele välisingimustes.

KASUTAMINE

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Sobib nakkekrundinapuit- ja ehitusplaatpindadele ning mitteroostetavatele metallpindadele: ustele, aknaraamidele, kappidele, liistudele, laudisele, puitlagedele, ventilatsioonitorudele, trepivõrele, radiaatoritele ja torudele. Välisingimustes sobib FUTURA AQUA 3 kruntimiseks aknaraamidele, ustele, rõdupiiretele, aiämööblile jne. Sisetingsimustes saab FUTURA AQUA 3 kasutada ka krohv- ja pahtelpindadel, mis peavad olema eriti siledad, nt aknapaale ja -sillused ning eriotstarbelised seinapinnad, nt trepikäigud.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 40 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.

ÜHENDID

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.

(LOÜ)**PRAKTILINE KULU**8-10 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,3 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS****50%****-tolmukuiv**

1 h

-ülevärvitav

6 h

Kuivamine aeglustub jaheda õhu käes/niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist pesuaine ja sooja veega.

LÄIGE

Täismatt

VÄRVITONID

Valge ja baasvärv 3. Toonitav toonimisvastadega vastavalt sisevärvikaardile. Toonimistäpsus ei ole täielik.

PAKENDID**Valge ja baasvärv 3:** 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L**OHUTUSTEAVE**

Vt ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja määratud lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist.

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust.
Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega.
Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm.
Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tislериpahtliga.

VÄRVIMINE

FUTURA 3 sobib nakkekrundiks puitpindadele nii sise- kui ka välistingimustesse, samuti tsink-, galvaniseeritud ja eelnevalt värvitud metallpindadele sisetöödeks. Enne kasutamist segada korralikult läbi.

Värvi lahjendatakse vajadusel veega 5-15 mahu%.

Kanna pinnale üks või kaks korda lakipintslit, mohäärulli, värvipadja või pihustiga. Siledade pindade värvimisel (nt sileuksed) tuleb rullijälgedele tasandamiseks kasutada värvipatja või lakipintslit.

Õhuvaba pihusti düüsid: 0.011-0.013''

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja/või +21°C juures. Värvimist kergendab õhu niisutamine ja temperatuuri alandamine tööruumis.

Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
