

**TOOTEKIRJELDUS 1910**

2 17.11.2015

TIMANTTI 7**MATT ERIAKRÜLAATVÄRV**

VÄRVITÜÜP	Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv siseseintele ja –lagedele. Hallituskindel. Matt.
KASUTAMINE	Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Eriti sobilik lagedele ja seintele kuivades ja niisketes ruumides: hallides, trepikodades, lasteaedades, koolides, haiglates, toiduainetetööstuses jm, kus on nõutud suur pesukindlus ja mehaaniline vastupidavus. TIMANTTI 7 saab kasutada krunditud betoonil, krohvil, pahteldatud pindadel, tellisel ja ehitusplaatidel vastavalt värvimistööde juhiste. Värv saab kasutada ka eelnevalt alküüd- ja dispersioonvärvidega värvitud pindadel.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 40 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.

KULUVarem värvitud pinnad: 7-10 m²/lPahteldatud ja puidkiudplaat: 6-8 m²/lBeton- ja krohvpinnad: 4-7 m²/l

Ca 1,3 g/ml

TIHEDUS**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-tolmukuiv

1 h

-ülevärvitav

2 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Töövahendid puhastada vahetult pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

LÄIGE

Matt, läige ca 7 (60-kraadise nurga all)

VÄRVITONID

Baasvärvid 1 ja 3. Toonitav sisevärvikaardi järgi.

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Pesu- ja kulumiskindlus on väga hea. Värvitud pinda võib regulaarselt pesta. Märghõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998)

PAKENDID

Baas 1 ja 3: 2,7 L; 9 L; 18 L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta pind mustusest ja tolmust.
Pese eelnevalt värvitud määratud pinnad RENSA-SUPERiga.
Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda lihvimistolm. Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

NIISKED RUUMID: krundi betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad TIMANTTI W niiskustõkkega vastavalt kasutusjuhendile.

KUIVADES RUUMIDES: krundi pinnad TIMANTTI 3-ga.

Teraspinnad krundi FERREX AQUA roostetõrjevärviga, galvaniseeritud pinnad TIMANTTI 3 kruntvärviga.

VÄRVIMINE

Enne värvimist segada korralikult. Värv viib vajadusel vedeldada veega, kuid lahjendamine viib halvendada värvi katvust. Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Airless-pihusti düüsi suurus: 0,017-0,021".

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskuse alla 80 %. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21C temperatuuri juures. Värvimise lihtsustamiseks võib õhku niisutada ja ruumi temperatuuri alandada. Ventilatsioon pärast värvimist kiirendab kuivamist.

HOOLDUSJUHISED

Lõplik värvikile tugevus saavutatakse 4 nädalat pärast värvimist normaaltingimustes. Selle ajani tuleb värvitud pinda puhastada ettevaatlikult.

Värvitud pinda võib puhastada neutraalse puhastusvahendiga pühkides (pH 6-8). Väga määratud pindade puhul võib kasutada ka aluselist puhastusvahendit (pH 8-10). Puhastusvahend ja mustus pühitakse ja loputatakse puhta veega. Kasutada pehmet lappi, käsna vms. Vältida karedat harjamist ja abrasiivseid materjale. Järgida puhastusvahendite tootjapoolseid juhiseid.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
