
TOOTEKIRJELDUS 1094

2 01.02.2005

TEKNODUR ADDITIVE 3333-02

VÄRVITÜÜP

TEKNODUR ADDITIVE 3333-02 on kahekomponentsete TEKNODUR-värvide kiirendi.

**KASUTAMINE
ERIOMADUSED**

Kiirendab TEKNODUR-pinnavärvide kuivamisprotsessi. TEKNODUR ADDITIVE 3333-02 lisamine TEKNODUR-pinnavärvidele kiirendab värvikile tekkimist, mis võimaldab värvitud pinda kiiremini käidelda. NB! Kiirendi kasutamine lühendab segu kasutusaega.

TEHNILISED ANDMED**SEGAMISSUHE**

Valmis värvisegu sisse ca 5 mahu%

KASUTUSAEG

Ca 1 h sõltuvalt värvist.

KUIVAINESISALDUS

Ca 20 g/l

LENDUVAD ORGAANILISED

Ca 890 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-puutekuiv

TEKNODUR 0030, 0050, 0090: 1,5 h

TEKNODUR 0110, 0130, 0150, 0190: 2 h

TÖÖVAHENDITE PESU

TEKNOSOLV 9521 (TEKNODUR SOLV)

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE**KIIRENDI LISAMINE**

TEKNODUR ADDITIVE 3333-02 segatakse hoolikalt mikseriga valmis värvisegu sisse. Korraga valmistatakse ühe tunni jooksul kasutatav kogus. Kui lisatav kogus on 5 mahu%, siis lisatakse 10L valmis värvisegule 0,5L kiirendit.

VÄRVIMINE

Värvimisel järgida TEKNODUR-pinnavärvimise juhendeid. Kiirendi kasutamine lühendab tootekirjelduses antud kasutusaega.

LISAINFO

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
