

AQUATOP 2600-9X on veepõhine tööstuslik pinnalakk, mis on mõeldud väli tingimustes kasutatava puidu jaoks, näiteks aknad ja uksed.

TEHNILISED ANDMED

Sideaine:	Süntetiline sideaine.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ):	Vt ohutuskaarti.
Teoreetiline kulu:	3-6 m ² /l
Värvitoon:	Baas T (läbikumavad lakid)
Läikeaste (60°):	Variant 90: 10 Variant 92: 20 Variant 94: 35 Variant 96: 50

PEALEKANDMISE ÜSIKASJAD

Pinna ettevalmistus:	Puit peab olema kuiv, tolmuva ja puhas. Puidu niiskustase peaks olema ca 13 % ja ei tohi olla kõrgem kui 15 %.		
	Igasugust välistingimustes kasutatavat okaspuupuitu ja vähevastupidavat lehtpuupuitu tuleb vaakumimmutada (ainult okaspuupuit) või töödelda puidukaitsevahendiga.		
Pealekandmine:	Airmix- (aircoat-) või airless-meetodil kas käsitsi või pihustusautomaadiga.		
Värvimistingimused:	Toode tarnitakse kasutusvalmina. Enne kasutamist hästi segada.		
	Pealiskih:	150-300 µm määralt	
	Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused:	18-22 °C	
	Sobiv suhteline õhuniiskus:	ca 50 %	
Värvimine:	<u>Pihusti</u> Airless flat 0,28 mm	<u>Rõhk</u> 100-110 baari	<u>Pneumoseade</u>
	Aircoat flat 0,28 mm	80-100 baari	1,0-1,5 baari
Süsteemi viimistlus:	Kantakse krunditud elementidele või ka elementidele, millele on kantud vahekiht. Kui elemendid puutuvad kokku ilmastikuga, ärge kunagi kasutage viimase kihina värvitut lakki.		
Kuivamisajad:	Temperatuuril 20 °C ja 50% suhtelise niiskuse juures:		
	Tolmukuiv:	2-3 tundi	
	Kuiv lihvimiseks / korduvaks pealekandmiseks:	3-4 tundi	
	Kuivamisaega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskihist.		
Puhastamine:	Vahendeid pestakse veega.		

TÖÖTERVISHOID

Vt ohutuskaarti.

LISATEAVE

Anuma suurus: 3, 10, 20, 120 ja 1.000 l

Säilitamine: Toodet tuleb säilitada temperatuuril üle 5 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne” kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.