
VÄRVITÜÜP	Vesilahuseline, akrülaatsideainega poolmatt välisvärv.
KASUTAMINE	Kasutatakse puitmajade, puidust aiämööbli, aialippide jne välislaudade ja pooltoodetest elementide tööstusliku värvimise korral. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.
ERIOMADUSED	NORDICA ECO 3330 ilmastiku kindlus on eriti hea. Läbipaistev NORDICA EKO 3330-12 rõhutab puidu naturaalsel pinnamustrit. Tooted NORDICA EKO 3330-13 ja -17 on sobilikud pisivigade peitmiseks.

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine maht	3330-03: Ca 40 % 3330-12: Ca 23 % 3330-13: Ca 38 % 3330-17: Ca 38 %
Kogu kuivaine mass	3330-03: Ca 560 g/l 3330-12: Ca 260 g/l 3330-13: Ca 550 g/l 3330-17: Ca 550 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	3330-03: Ca 28 g/l 3330-12: Ca 7 g/l 3330-13: Ca 37 g/l 3330-17: Ca 37 g/l
Teoreetiline kulu	Ca 5 - 10 m ² /l
Kuivamisaeg +23 °C/50 % RH (sile pind 120 µm)	
- tolmukuiv	30 min möödudes
- puudutuskuiv	40 min möödudes
- pealevärvitav	3330-03: järgmisel päeval, 3330-12: pärast u 2 h, 3330-13 ja -17: olenevalt kuivamistingimustest
	Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest. Lakikihi paksus ja kuivamisajal õhu suhtelise niiskuse tõus pikendavad kuivamist. Kiirendatud kuivamise kasutamisel küsige tootjalt juhiseid.
Lahusti, puhastamine	Võib lahjendada veega 0-10 %. Töövahendid pesta koheselt sooja veega ja pesuainega.
Läikeaste	3330-03, -12 ja -13: poolmatt 3330-17: poolläikiv.
Värvitoon	3330-03: Baas paints 1, 3 ja 5 3330-12: Baas T 3330-13: RAL-9016 3330-17: Baas 1, 2 ja 3 Värvi saab toonida TEKNOMIX-värvimissüsteemis.
TÖÖTERVISHOID	Vt ohutuskaarti.

KASUTUSJUHEND

Pinna ettevalmistus	Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.
Värvimistingimused	Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja värvitava pinna temperatuur olema üle + 10 °C, värvi temperatuur üle + 15 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.
Kruntimine	3330-03: Kruntida TEKNOL 1881, TEKNOL 2881, TEKNOL 3881 või TEKNOL 4881. 3330-12: TEKNOL AQUA 1410-01. 3330-13 ja -17: TEKNOL AQUA 1410-01 või AQUA PRIMER 2907-02.
Värvimine	Enne kasutamist hästi segada. 3330-03: Värvimine alarõhu pihustiga või spetsiaalsel liinil, sobib ka pintsliga värvimiselt. Alarõhupihustiga värvimisel lahjendatakse värvi 4:1. Võib kanda peale pintsliga. 3330-12: kanda peale vaakummeetodil või värvimismasinaga, pihustades või pintseldades. Kruntimine: 1 x 80 g/m ² TEKNOL AQUA 1410-01 Pinnavärv: 2 x 125 g/m ² NORDICA EKO 3330-12 Baas T Kruntimine: 1 x 80 g/m ² TEKNOL AQUA 1410-01 Pinnavärv: 1 x 125 g/m ² TEKNOL 1888 Pinnavärv: 1 x 125 g/m ² NORDICA EKO 3330-12 BaasT NB! Läbipaistvate värvide korral mõjutab kihi paksus värvi lõplikku tooni. 3330-13 ja -17: Valu- või kastmismeetodil või vacuumat-meeto.
LISATEAVE	Säilivusaeg on märgitud etiketil. Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis. Ladustamise temp. + 10 - + 25 °C. Ei tohi jäätuda.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
