



TOOTEKIRJELDUS 1996

1 04.11.2015

NORDICA MATT**MAJAVÄRV****VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline täismatt akrülaadil põhinev värv puitpindadele välistingimustesse.

KASUTAMINE

NORDICA MATT on mati ja kõva pinnaga, mustust hülgev, pikaajalise läike- ja toonisäilivusega.
Uued ja varem värvitud puitpinnad: välisseinad, räästalauad, veeninad ja aknapiirded.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 36 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**5-8 m²/l**TIHEDUS**

1,2 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-puutekuiv

1 tund

-ülevärvitav

4 tundi

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niisketes tingimustes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Värvimisvahendid pesta kohe pärast tööd puhastusaine ja sooja veega.

LÄIGE

Täismatt

VÄRVITÖONID

Alusvärvid 1 (valge), 3 ja 5 (punane) ja must standardtoon. Värv kuulub TEKNOMIX-toonimissüsteemi.

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Väga hea

PAKENDID

Alusvärv 1 ja 3: 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L, 18L

Alusvärv 5: 0,9L, 2,7L, 9L, 18L

Standardtoon: 0,9L, 2,7L, 9L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

UUED PUITPINNAD: töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolmu, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENZA FACADE CLEANERit.

VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjääd, tolmu ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit. Puhasta roostes metallpinnad traatharjaga.

KRUNTIMINE

Paljad puitpinnad krunditakse WOODEX AQUA BASE kruntimmutiga. Kui puitpind on vana ja krunditud õliga või värvitud olnud õlivärviga, tuleks kasutada lahustipõhist WOODEX BASE kruntimmutit.

KRUNTIMINE

Kruntimmutatud pind krunditakse NORDICA PRIMER kruntvärviga. Kui vana puitpind on õlitatud või olnud värvitud õlivärviga, kasuta 10-15% lahjendatud lahustipõhist kruntvärvi PUUPOHJA. Teraspinnad krunditakse FERREX AQUA korrosioonitõrjekrundiga.

VÄRVIMINE

Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Segi korralikult ning kanna pinnale pintsliga või pihustiga. Soovituslik düüsi suurus: 0.015-0.019".

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
