
TOOTEKIRJELDUS 2196

2 31.01.2019

SILOKSAN BINDER

silikoonkrunt

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline polüsiloksaanipõhine kruntimisaine (kontsentraat) poorsete vett imavatele mineraalpindadele enne pinnavärvimist

KASUTAMINE

SILOKSAN FACADE või SILOKSAN ANTI-CARB värvidega

Eluruumid, kontorid, tööstus- ja laoruumid.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 100 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ (kat A/h): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

ÜHENDID**(LOÜ)****TIHEDUS**

0,96 g/ml

KUIVAMISAEG

Ülekaetav alates järgmisest päevast

TÖÖVAHENDITE PESU

Vesi

PAKENDID

1 L

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

KASUTAMINE**PEALEKANDMINE**

SILOKSAN BINDER segatakse veega. Pindadele parema veehülgavuse andmiseks lahjendatakse mahuvahekorras 1 : 14. Lahjendamine vahekorras 1 : 9 tugevdab lisaks pinda.

Valmis segatud segu on kasutatav 24 tundi. Sega valmis ainult päeva jooksul kasutatav kogus. Kanna pinnale pintsliga või pihustiga, ühtlase pinna saab madalsurvepihustiga. Ülekaetav järgmisel päeval.

Võimalikud pritsmed tuleb akendelt kohe ära pühkida või katta eelnevalt aknad kinni. Kaitsta tuleb kõiki tundlikke pindu: klaasi, alumiiniumit, marmorit ning värvitud pindu.

Asbesti sisaldavate pindade katmisel tuleb järgida kohalike instantside kehtestatud reegleid.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Pind peab olema puhas ja kuiv.

Temperatuur peab olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%..

LADUSTAMINE

El tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
